

SELLO DE CALIDAD AITIM -P-, PARA PRODUCTOS PROTECTORES DE LA MADERA

TIPO DE PRODUCTO AL QUE SE APLICA	CLASE	ENSAYOS Y ESPECIFICACIONES
I Postes -P-	A (protegido contra termes)	1, 2, 3, 5 envejecimiento por deslavado y evaporación 1, 2, 3 y 5
	B (sin protección contra termes)	1, 2, 3 envejecimiento por deslavado y evaporación 1, 2, 3
II Traviesas -T-		1, 2, 5 envejecimiento por deslavado y evaporación 1, 2 y 5
III Construcción -C-	A (en contacto con el suelo)	1, 2, 3, 5 o/y 6 envejecimiento por deslavado y evaporación 1, 2, 3, 5 o/y 6
	B (elevado riesgo de humedad)	1, 3, o/y 4, 5 o/y 6 envejecimiento por deslavado y evaporación 1, 3 o/y 4, 5 o/y 6
	C (escaso riesgo de humedad)	1, 3, o/y 4, 5 o/y 6 envejecimiento por deslavado y evaporación 3 o/y 4, 5 o/y 6
	D (sin riesgo de humedad)	3 o/y 4 - 5 o/y 6 envejecimiento por deslavado y evaporación 3 o/y 4 - 5 o/y 6
IV Columnas de refrigeración -R-		2 envejecimiento por deslavado y evaporación 2
V Decorativo		4, 7, 8

- 1 - Umbral de eficacia contra hongos Basidiomicetos Xilófagos
- 2 - Umbral de eficacia contra Chaetobium Globosum
- 3 - Umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes Bajulus (UNE 56.403)
- 4 - Eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes Bajulus (UNE 56.402)
- 5 - Umbral de eficacia contra el Reticulitermes Santonensis (Propuesta UNE 56.410)
- 6 - Eficacia preventiva contra el Reticulitermes Santonensis (Propuesta UNE 56.411)
- 7 - Eficacia preventiva contra hongos Basidiomicetos Xilófagos
- 8 - Eficacia preventiva de la madera puesta en obra contra el azulado

CUALIDAD DEL PRODUCTO PROTECTOR	ENSAYOS	ESPECIFICACIONES
VI Curativos	Eficacia curativa contra larvas de Hylotrupes Bajulus UNE 56.408 Los ensayos determinados en el punto III - Clase B	Todas las larvas muertas o moribundas
VII Protección contra el azulado (madera puesta en obra)	Eficacia preventiva de la madera puesta en obra contra el azulado	Trazas de azulado: Trazas de diámetro máximo de 2 mm Caso de productos ensayados con barniz: Hasta 5 trazas Caso de productos ensayados sin barniz: Hasta 10 trazas
VIII Hidrófugo -H-	Determinación de las características hidrófugas de un producto	Clase A: 20 % Clase B: 40 %
IX Repelencia al agua -RA-	Determinación de la repelencia al agua en tiempo limitado	70 %
X Reacción al fuego -M-	Ensayo de reacción al fuego de los materiales UNE 23.721	Pasar de una clase de reacción al fuego a otra inferior