

# BARNIZ IGNIFUGO

*Se trata de un barniz ignífugo recientemente puesto a punto por una firma alemana.*

*Cuando una madera barnizada con el mismo se expone a la llama o al calor, este barniz forma una espuma rígida aislante del calor.*

*El barniz está fabricado a base de resinas fenólicas que fraguan en frío. Se presenta bajo dos componentes (una resina y un endurecedor) que hay que mezclar antes del empleo. La duración de la mezcla es de unas doce horas. Este producto es adecuado para interiores en obras de carpintería de armar o carpintería fina; no se presta, sin embargo, para exteriores.*

*La aplicación del producto, al que puede darse un tono mate con una última capa de otro producto, se hace a brocha o a pistola. Se aplican dos manos de una disolución del producto al cinco-diez por ciento en agua. Cuando hay peligro de incendio puede aplicarse una tercera capa. El barniz se aplicará sobre maderas secas con un tanto por ciento de humedad inferior al veinte por ciento. Sólo es incompatible con maderas tratadas con aceite. El extendido normal del barniz es de doscientos cincuenta gramos-metro cuadrado.*

*(Extracto de «Le Transformateur du Bois», enero, 1966.)*