

Los Productos de Acabado y de Conservación de la Madera

Problemas que plantean unos respecto de otros.

Existe una cuestión que se plantea cuando se trata de pintar o barnizar madera tratada: es la influencia de los productos de conservación de la madera sobre las pinturas o barnices.

Como regla general, los productos salinos empleados en solución acuosa no impiden la aplicación de barnices o pinturas siempre que después de su tratamiento se seque bien la madera.

Para los protectores cuya utilización requiere el empleo de disolventes orgánicos es necesario hacer una distinción entre los que emplean disolventes ligeros y volátiles, que permiten una aplicación sin dificultad de pinturas y barnices, y aquellos

cuya permanencia en la madera es muy grande (generalmente del tipo del gas-oil).

A su vez también las pinturas o barnices pueden ser objeto de un ataque de microorganismos. En los países tropicales y húmedos este ataque es muy rápido y se deben emplear pinturas y barnices en cuya composición entren productos fungicidas que aseguren su protección.

Como conclusión se puede afirmar que una mejora considerable en la estabilidad de los productos de acabado sobre la madera puede obtenerse aplicando pinturas o barnices fungicidas sobre maderas previamente tratadas con productos adecuados y con adecuada aplicación.

(Resumen de Bois et Forest des Tropiques, septiembre-octubre 1966.)