

Hickory/Pecan

Carya spp

Continuando la serie de artículos dedicados a las frondosas estadounidenses presentamos en esta ocasión el hickory/pecan.



Este mango es de Hickory

El hickory y el pecan americanos son árboles muy diferentes, sin embargo su madera es muy parecida. Ambos son árboles aromáticos del género *Carya*. Mientras que los forestales distinguen fácilmente un árbol de otro, los maderistas normalmente no pueden distinguir sus maderas una vez aserradas. De hecho, estas se clasifican frecuentemente como hickory/pecan. De las siete especies que constituyen este grupo, cinco son hickoris verdaderos y dos son pecanes.

El hickory es muy utilizado para mangos de herramientas, mientras que muchos gourmets saben también de las delicias de las nueces rugosas del pecan, muy similares a las del nogal pero con una cáscara más lisa. El hickory también produce una nuez aunque es menos sabrosa. Los primeros colonos de los Estados Unidos obtuvieron de las nueces aceite para sus lámparas y también creían que tenían propiedades curativas contra el reumatismo.

La madera

La madera de los hickoris es muy pesada, dura, fuerte y resistente. Tiene un excelente comportamiento al choque y un elevado coeficiente de contracción. En los Estados Unidos, el hickory está disponible tanto en madera aserrada como en

chapa, aunque en los países importadores es probable que sólo se encuentre en importadores especializados. Una de sus cualidades más interesantes es su resistencia a la flexión motivo por el que fue muy usado en tiempos pasados en ruedas de carretas y posteriormente para hacer esquies.

Ambas maderas tienen colores claros aunque por el pequeño tamaño de los árboles, es difícil obtener piezas largas y anchas. El hickory variedad pignut es una de los hickoris más comunes en los Apalaches del sur y es una importante fuente de madera aserrada. Su madera ha sido usada en telares por su tremenda capacidad para soportar vibraciones.

La diferencia de color entre la albura y el duramen de las especies del género *carya* es muy acusado, de forma similar al fresno.

Tienen excelentes propiedades de mecanizado pero mediana resistencia a la rajadura al clavarla. Son más pesadas que el hard maple (arceduro americano) pero merman más durante el secado, aunque todo el hickory que se exporta normalmente se debe haber secado previamente a su embarque.

MÁS INFORMACIÓN: AHEC-ESPAÑA. C/ FLORA, 3, 2º DCHA. 28013 MADRID. FAX: 91-5.59.05.12.